

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- обладает заполняющими свойствами, затвердевает без усадки
- устойчив против весовых нагрузок грузоподъемников и мебели на роликах
- применяется внутри и снаружи (ограниченно – по запросу) помещений
- устойчив к воздействию различных масел и химикатов
- пригоден для применения на полах с подогревом
- не содержит воды и растворителей

#### НАЗНАЧЕНИЕ



#### Для приклеивания:

- резиновых покрытий с отшлифованной и гранулированной подложкой;
- виниловых покрытий, а также покрытий из переработанного ПВХ (\*в плитках и полосах);
- дерева и паркета;
- металла;
- бетона;
- керамики;
- ламината

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	140 Euromix PU Extra	Отвердитель PU
Основа	полиуретан	изоцианат
Цвет	серый	коричневый
Плотность готового клея	ок. 1,85 г/см <sup>3</sup>	
Консистенция	пастообразная	жидкая
Соотношение для смешивания	100 вес. частей Клея	15 вес. частей Отвердителя
Растворитель:	растворитель, чистящие салфетки 815 Euro Handclean	
Жизнеспособность смеси:	ок. 70 минут	
Время для укладки:	ок. 100 минут	
Время высыхания	24 часа	
Инструмент	зубчатый шпатель A1/A2 (ТКВ)	
Расход	450 - 650 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от покрытия и основания	
Условия хранения	В заводской упаковке, при температуре от +5 до + 25 °С	
Срок хранения	12 месяцев	
Морозостойкость	Да, 5 циклов замораживания-оттаивания при -40°С	
Температура применения	15 – 25°С (t° клея, материала, основания)	
Относительная влажность воздуха	35-75%	

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

#### ОСНОВАНИЕ

- Готовое к укладке основание должно соответствовать строительным требованиям и нормам страны применения, а именно: должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин, прочным на сжатие и растяжение, свободным от слоев, снижающих адгезию. Полы с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и выравнивающую смесь. В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
- Пористые, шероховатые, пыльные, изношенные участки в стяжке рекомендуется загрунтовать упрочняющей грунтовкой - н-р, 021 Euroblock Repo в комбинации с **кварцевым песком Forbo 846**. При наличии внутренних и наружных конструкций, соприкасающихся с основанием, необходимо прогрунтовать поверхность *Эпоксидной*

**грунтовкой 021 Euroblock Reno** в целях защиты от капиллярной влаги. Металлические элементы следует удалить.

- Поскольку данный клей обладает заполняющими свойствами, предварительное шпатлевание поверхности в большинстве случаев не требуется. При необходимости для целей шпатлевания может применяться 2-К Полиуретановый клей 140 или **2-К Эпоксидная шпатлёвочная масса 910 Europlan PU**. Прошпатлёванная поверхность обязательно посыпается сухим, мелкозернистым кварцевым песком (н-р, Forbo 846), чтобы создать достаточные условия для сцепления с последующим слоем клея.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Тщательно перемешайте клей, и отвердитель с помощью электромешалки до получения однородного цвета смеси. Затем перелейте готовый клей в другую емкость и ещё размешайте, у стенок и на дне банки могут быть не перемешанные компоненты клея. Следует замешивать только то количество клея, которое может быть использовано за время применения готового продукта.
- Нанесение клея зависит от вида приклеиваемого покрытия. В большинстве случаев достаточно нанести клей зубчатым шпателем, напр. ТКВ/А1/А2 для покрытий с гладкой или отшлифованной подложкой.
- Укладка покрытия может быть произведена сразу же после нанесения клея. При этом необходимо следить за тем, чтобы подложка покрытия была полностью покрыта клеевыми рифами. В противном случае следует заменить зубчатый шпатель. После укладки покрытие притереть пробковой притирочной доской или прикаточными валиками.
- Поскольку при использовании реактивных (2-компонентных клеев) невозможно избежать «плавления» покрытия, **не рекомендуется ходить по свежешелуженному покрытию в течение 2 часов**. В случае необходимости следует использовать распределяющие нагрузку плиты (доски) для предотвращения продавливания покрытия.
- Рекомендуется **укладка в направлении от покрытия**, т.е. укладчик должен всегда находиться на основании при нанесении клея. Это нужно учитывать при нанесении клея.
- После затвердевания в течение прибл. 2 часов необходимо ещё раз притереть или привальцевать напольное покрытие.

#### СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Клей может использоваться на конструкциях с подогревом.

Выключите отопление за 24 часа до начала нивелирующих работ. Температура пола должна быть макс. 18 °С. Постепенное включение напольного отопления возможно через мин. 24 часа (при толщине слоя 3 мм) с повышением температуры пола не более чем на 5°С в сутки.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клей затвердевает также под воздействием более низких температур. Но ввиду повышенной вязкости при низких температурах усложняется процесс нанесения клея. Время затвердевания значительно увеличивается. Кроме того, снижается адгезия к гладким поверхностям, особенно к металлам (образование точки росы). Клей не пригоден для приклеивания напольных покрытий на основе: полипропилена, полиэтилена и тефлонов.

Клеевые загрязнения на покрытии или инструментах до затвердевания клея следует очистить Растворителем или чистящими салфетками 815 Euro Handclean. Затвердевший клей можно очистить только механическим способом.

**Отвердитель PU** реагирует на влагу из воздуха, поэтому необходимо хранить его в хорошо закрытой упаковке в сухом месте. При необходимости укладки покрытий в помещениях с постоянной высокой влажностью, а так же воздействию влаги с высокой щелочной средой, пожалуйста, обратитесь в наш технический отдел. Во время нанесения клея рекомендуется использовать защитные перчатки, так как реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и удаляются с трудом. Отвердитель PU содержит опасные вещества. Соблюдайте правила безопасности!

Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предназначенных.

Учитывайте рекомендации производителей напольных покрытий, а также инструкции по применению для других вспомогательных материалов.

#### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

13,4 кг нетто (44 шт. на паллете)

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Название	140 Euromix PU Extra
Упаковка	13,4 кг.
Штрих-код	4026956133230

08.12.2015