

Дисперсионная морозостойкая шпатлёвка

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- готова к применению
- быстросохнущая
- эластичная после затвердевания
- легко поддается шлифовке
- позволяет шпатлевать равномерно тонким слоем
- хорошая устойчивость против миграции пластификаторов
- не содержит растворителей
- пригодна для использования под мебель на роликах

НАЗНАЧЕНИЕ



Шпатлёвка для:

- защиты новых покрытий от изменения цвета через основание (прочноележащие старые покрытия);
- выравнивания маленьких неровностей на прочных основаниях;
- для выравнивания полов в спортивных комплексах
- ДСП V 100, в особенности для заделывания отверстий от шурупов и зазоров;
- покрытий из резинового гранулата;
- армирующей ткани;
- звукоизоляционных покрытий;
- деревянно-строительных плит или фанеры;
- при укладке мягких покрытий в местах стыков со стенами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	дисперсия на основе искусственных смол
Цвет	белый
Плотность	1,7 г/см ³
Консистенция	пастообразная
Способ нанесения	широкий гладкий шпатель
Расход	300 – 1 200 г/ м ² , в зависимости от поверхности
Время для подсушки:	2 – 3 часа, зависит от толщины нанесённого слоя
Хождение возможно:	спустя прикл. 24 часов
Условия применения	при 15-30°C, относит. влажность <75%, рекомендуемая <65%
Срок годности	9 месяцев, в заводской упаковке
Условия хранения	в плотно закрытой упаковке при t 5-25°C
Морозостойкость	да, допускает 5 циклов замораживания-оттаивания при -40°C
GISCODE	D 1
EMICODE:	EC 1

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Europlan DSP Polaris

900

Дисперсионная морозостойкая шпатлёвка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением тщательно размешать!
2. Поверхности для нанесения должны быть прочными, продолжительно сухими, ровными по ДИН 18365 и очищенными от пыли. В противном случае нанести на основание соответствующую грунтовку (ДСП, водонерастворимые остатки клея: **044 Универсальную грунтовку**).
3. Используемые покрытия основательно **очистить 891 Универсальным очистителем** и отшлифовать. Нельзя использовать на старых текстильных и иглопробивных покрытиях. Шпатлёвку нанести по возможности тонким слоем на основание с помощью гладкого шпателя. Нанесённый слой не должен превышать 0,5 -1 мм одно нанесение.
4. Для создания более толстого слоя необходимо после окончательного высыхания первого слоя нанести повторно шпатлёвку. Время укладки покрытия на нанесенную шпатлёвку зависит от толщины слоя и климатических условий помещения.
5. При нанесении Дисперсионной шпатлёвки 900 **на резиновые покрытия** или покрытия на основе гранулата из каучука и пробки (звукопоглощающие плиты, как, н-р, звукоизоляционная подложка 820) рекомендуется повторно нанести шпатлёвку.
6. Время для подсушки перед повторным нанесением 2-3 часа. Настил покрытий рекомендуется проводить только на следующий день (спустя 24 часа), после полного высыхания шпатлёвки. Водонепроницающие покрытия (напр. виниловые покрытия) рекомендуется приклеивать с помощью **Дисперсионного клея с высокой начальной клеящей способностью 528 Eurostar Allround**
7. **Текстильные покрытия** клеить на **Универсальный клей 525 Eurostar Basic**.
8. **При приклеивании дизайнерных и эластомерных покрытий** необходима консультация технического отдела. Укладка паркета не допускается. Необходимо обратить внимание, что при неабсорбирующих основаниях нужно особенно тщательно подходить к выбору клея, фиксации, а также выдерживать время подсушки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- На изолирующие подложки необходимо укладывать только покрытия, рекомендованные производителем. В противном случае нужно получить соответствующую консультацию.
- Во время применения Дисперсионной шпатлёвки 900 температура основания, в комнате и самой шпатлёвки должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха <75%, (рекомендуемая <65%).
- При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.
- Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

14 кг нетто, 48 шт на паллете

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	900 Europlan DSP Polaris
Упаковка	14 кг
Штрих-код	4026956150831

03.02.2016