

## 045

Универсальная грунтовка -«ВЕЗДЕХОД»

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- противопыльная, связывает оставшуюся пыль (после чистки пылесосом)
- снижает впитывающую способность
- увеличивает адгезию к основанию
- имеет низкий расход (экономичная)
- пригодна для впитывающих и не впитывающих влагу оснований
- экологически безопасная
- подходит для полов с подогревом
- морозостойкая

### НАЗНАЧЕНИЕ



#### Применяется для:

- обработки впитывающих влагу оснований (бетонные и цементно-песчаные стяжки, гипсовые и ангидритные поверхности);
- создания адгезии к дощатым и паркетным полам, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, фанере;
- создания адгезии к не впитывающим влагу основаниям (плиточным облицовкам вакуумированных бетонов, асфальту, мозаичным полам/террасо, остаткам водонерастворимых клеев, остаткам битума);
- создания адгезионного слоя перед нанесением нивелирующих масс, штукатурок, плиточных клеев, при обойных работах и покраске внутри и снаружи помещений

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа

акриловая дисперсия

Цвет

белый

Плотность

1,01 г/см<sup>3</sup>

Консистенция

низкая вязкость

Способ нанесения

щетка, валик из пеноматериала, меховой валик, распылитель

Время для подсушки

30 мин -15 часов в зависимости от основания

Расход

50 - 100 г/м<sup>2</sup>, зависит от типа основания

Очиститель:

вода

Условия хранения

в хорошо закрытой таре при нормальной температуре; вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки

Срок хранения

15 месяцев

Морозостойкость

да (выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания при - 40 °С)

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Eurobond

# 045

Универсальная грунтовка-«ВЕЗДЕХОД»

---

## ОСНОВАНИЕ

---

Основание должно соответствовать СНиП 3.04.01-87: быть прочным, продолжительное время сухим, чистым, не иметь слоев, снижающих адгезию. Избытки цементного молочка и загрязнения следует предварительно удалить. В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки в письменном виде.

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. Перед началом работ температура грунтовки и основания должна находиться в пределах 5-30 °С. В случае замерзания дать грунтовке оттаять естественным путем (при температуре +15+18 °С). Не предпринимайте действий, ускоряющих оттаивание!
2. Канистру перед применением встряхнуть!
3. Грунтовка наносится на подготовленное и очищенное основание с помощью валика/кисти/распыления, без пропусков и без образования луж.
4. Время высыхания грунтовки зависит от нанесённого слоя, температуры в помещении и влажности воздуха и может составлять от 40 до 60 минут. После высыхания грунтовки проверить основание на впитывающую способность и при необходимости загрунтовать повторно.
5. При использовании по ангидритным и гипсовым основаниям, дощатым полам и паркету время высыхания грунтовки увеличить до 12-24 часов.

---

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

Рекомендуемые условия для проведения работ:  
температура мин. 15° С, относительная влажность воздуха макс. 75 %, рекомендуемая <65 %.

---

## ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

одноразовая тара 10 кг

---

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

---

Название	045 Eurobond
Упаковка	5, 10 кг
Штрих-код	4607164121563, 4607164120849

08.12.2015., per.01