

Контактный клей

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- высокая начальная клеевая способность
- водостойкий
- хорошая контактная клейкость
- пригоден для применения на полах с подогревом
- термореактивируемый
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов
- морозостойкий при транспортировке

НАЗНАЧЕНИЕ



Для приклеивания контактным способом

- гомогенных ПВХ и резиновых покрытий в рулонах и плитках;
- пробковых покрытий;
- натурального линолеума;
- текстильных покрытий с химически стойкой подложкой;
- профилей из ПВХ и резины

на полы и на стены,

на впитывающие и не впитывающие влагу основания
внутри и снаружи помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полихлоропрен
Цвет	янтарный
Консистенция	средняя вязкость
Плотность	не менее 0,78 г/см ³
Открытое время	ок. 2 часов
Время высыхания	ок. 48 часов*
Способ нанесения	гладкий или мелкозубчатый шпатель ТКВ/А1, велюровый валик или кисть
Расход	200-300 г/м ² на один слой
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре; начатую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	в течение 12 месяцев в заводской упаковке
Морозостойкость	Да. После замораживания дать клею оттаять при комнатной температуре в течении 2-3 дней или поместить в теплую воду (40 - 45°C). Отогреть клей до температуры +20°С и тщательно перемешать.
Температура применения	не ниже 15°С
Относительная влажность воздуха (RH)	не выше 75 % (рекомендовано 65%).

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

- Должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли, свободным от слоев, снижающих адгезию. Основания с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и выравнивающую смесь. В противном случае, все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
- Для создания впитывающей влагу, ровной поверхности, пригодной под стулья на роликах, необходимо прошпательвать основание мин. слоем 2 мм с помощью выравнивающей смеси, подходящей под условия эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением клей тщательно размешать!
2. Нанесите клей на основание и на обратную сторону покрытия велюровым валиком, кистью или зубчатым шпателем А1 (ТВК).
3. После нанесения клея следует дать ему подсохнуть в течении **15-20 минут**, укладку покрытия необходимо произвести в течение времени контактного приклеивания (**2 часа**). Время для подсушки клея и контактного приклеивания зависит от ровности основания, толщины нанесенного слоя клея, температуры и влажности воздуха в помещении.
4. При нанесении клея не допускайте скопления клея в одной месте, так как это приводит к значительному увеличению времени высыхания.
5. После укладки покрытия сразу хорошо притрите его, особенно в области швов. Последующая коррекция невозможна.
6. Для обеспечения правильной укладки покрытия температура помещения, покрытия и клея должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха - не выше 75 % (рекомендованная 65%). При высокой влажности воздуха возникает риск образования конденсата в «точке росы», что приводит к снижению контактной клейкости. При необходимости следует нагреть склеиваемые поверхности теплым воздухом, чтобы удалить образовавшуюся влажную пленку.
7. Загрязнения клеем на покрытии следует как можно быстрее и осторожнее удалить с помощью Уйат-спирита.
8. При нагревании клеевой плёнки до 70°C возможна реактивация подсохшего клея. Это позволяет предварительно наносить клей на различные профили или плитки за несколько часов до самого приклеивания. Нагревание покрытия дает возможность получить чистые углы и канты при приклеивании.
9. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений во время работы! И периодически устраивать проветривание в течении 48 часов после проведения работ.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

236 Eurosol Contact Plus пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактный клей 236 Eurosol Contact Plus содержит легковоспламеняющиеся растворители, которые в соединении с воздухом образуют взрывоопасную смесь, скапливающуюся в самом низком месте. Соблюдайте инструкции Паспорта безопасности!

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

3,8 кг нетто

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название 236 Eurosol Contact Plus
Упаковка 3,8 кг нетто (120 шт. на паллете)
Штрих-код 4607164121884

01 декабря 2017г., пер. 01