

555

Универсальный паркетный клей

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- клей на базе стирол-акриловой сополимерной дисперсии, соответствует EN 14293
- не содержит растворителей, пластификаторов, устойчив к старению.
- твердо-эластичный
- высокий сухой остаток, низкая усадка
- морозостойкий при транспортировке
- увеличенное открытое время
- высокая начальная клеящая способность
- пригоден для полов с подогревом
- подходит для полов, подверженных вибрации

НАЗНАЧЕНИЕ



Для приклеивания

- Доски паркетные ГОСТ 862.3-86 (EN 13489)*
 - Паркет штучный ГОСТ 862.1-85 (EN 13226)
 - Паркет мозаичный ГОСТ 862.2-85 (EN 13488)
 - Паркет индустриальный (EN 14761)
 - Пробка напольная в плитках (ISO 3813; EN 12104)
 - Листовые материалы на основе древесины (ФК, ОСП)
- на соответствующие, впитывающие влагу основания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	стирол-акриловая сополимерная дисперсия
Цвет	светло-бежевый
Консистенция	паста
Показатель рН	~ 8,1
Плотность	~ 1,2 г/см ³
Сухой остаток	~ 80%
Прочности на сдвиг (EN 14293, 4.3 а)	> 3,5 N/mm ²
Открытое время	15 – 25 минут, в зависимости от условий применения
Время высыхания	24 часа
Инструмент	зубчатый шпатель ТКВ А2/В3/В11
Расход	ТКВ: А2 – 300-350 г/м ² ; В3 – 600-800 г/м ² ; В11 – 800-1000 г/м ²
Условия хранения	в заводской упаковке, при температуре от +5 до + 30 °С
Срок хранения	15 месяцев
Морозостойкость	допускает до 5 циклов замораживания-оттаивания при – 40°С
Температура применения	15 – 25°С (t° клея, материала, основания)
Относительная влажность воздуха (RH)	30 – 60 % (при производстве работ и в последующий период)

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Eurosafe Parquet Polaris

555

Универсальный паркетный клей

ОСНОВАНИЕ

- 555 Eurosafe Parquet Polaris подходит для всех типов впитывающих влагостойких минеральных и деревянных оснований пола. Основание должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, свободным от слоев, снижающих адгезию, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87.
- Сильно впитывающие минеральные основания предварительно прогрунтовать 046 Europrimer Parquet.
- При работе по не впитывающим влагу основаниям нанесите слой выравнивающей смеси ≥ 3 мм.
- Заранее ознакомьтесь с техническими спецификациями. В случаях возникновения сомнений в применении обращайтесь за технической консультацией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Нанесите клей на основание нержавеющей зубчатый шпателем: А2 (для напольной пробки), В3 (для штучного, мозаичного, индустриального паркета) или В11 (для паркетной доски, листовых материалов).
2. Следует наносить только то количество клея, на которое может быть уложено покрытие в течение открытого времени (напольная пробка до 15 мин; паркет и листовые материалы до 25 мин.), в противном случае соберите клей и нанесите повторно.
3. Не допускайте попадания клея в стыки или пазогребневые соединения элементов, это затруднит укладку.
4. Каждую плитку пробкового покрытия необходимо тщательно притереть к основанию притирочной доской сразу после ее укладки.
5. При укладке обратная сторона паркетного элемента должна полностью смачиваться клеем. При необходимости используйте гнет.
6. Соблюдайте зазор 15 мм между планками паркета и стенами (перегородками).
7. Свежие загрязнения клеем и инструменты следует промыть водой сразу по окончании работ.
8. Во время производства работ и в течение последующих 24 часов хождение по уложенному покрытию должно быть ограничено, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для его укладки.
9. Циклевку, шлифовку и дальнейшую отделку покрытия следует производить не ранее чем через 7-10 дней после окончания работ по укладке.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

555 Eurosafe Parquet Polaris пригоден для укладки покрытий поверх систем напольного отопления. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после окончания укладки, с шагом температуры максимально 5 °С в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Проветривайте помещение в процессе производства работ и в период сушки.
- При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть водой.
- Не допускать попадания клея в канализацию/водоемы или в грунт.
- Пустая упаковка подлежит вторичной переработке. Затвердевшие остатки клея – бытовой мусор.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

7 кг, 22 кг одноразовая тара (PE), 72/24шт. на паллете.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Название	555 Eurosafe Parquet Polaris
Упаковка	7 кг, 22 кг
Штрих-код	4607164121358 , 4607164121020

11.01.2016