

809A

2-К Полиуретановая краска для разметки

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- двухкомпонентная краска для разметки спортивных площадок
- эластичная
- износостойкая
- **цвета разметки согласно RAL:**
белый (9016), красный (3000), зеленый (6018),
желтый (1021), оранжевый (2004), черный (9017),
синий (5010), голубой (5012)

НАЗНАЧЕНИЕ



Для нанесения цветной разметки:

- на спортивных площадках с покрытием из необработанного спортивного линолеума, многослойного и натурального паркета, в том числе в комбинации с лаками Forbo Eurocol;
- на спортивных покрытиях из ПВХ, ПУР, резины – с обязательной предварительной очисткой зоны разметки ксилолом/ацетоном*

внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Основной компонент 809A | Отвердитель 809A |
|--|---|------------------------|
| Основа | полиуретан | изоцианат |
| Цвет | в зависимости от колера | желтый |
| Консистенция | низкая вязкость | |
| Плотность | прибл. 1,2 г/см ³ , в зависимости от цвета | 1,07 г/см ³ |
| Соотношение для смешивания: | 6 весовых частей (1:5) | |
| Жизнеспособность смеси | ок. 60 мин., после смешивания при 20°C | |
| Время высыхания от пыли: | ок. 2 часов | |
| Последующее покрытие лаком: | через 5 часов | |
| Шлифовка возможна: | через 24 часа | |
| Окончательное затвердевание: | прибл. через 48 часов | |
| Способ нанесения | поролоновый валик | |
| Расход | ок. 0,5 кг на 60 п.м. при ширине 5 см | |
| Срок хранения | в течение 12 месяцев в заводской упаковке | |
| Морозостойкость | Да. | |
| Температура применения | не ниже 15°C | |
| Относительная влажность воздуха (RH) | не выше 65 %. | |
| Маркировка по предписанию об опасных веществах | Xi, F | |

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

- При необходимости произведите очистку поверхности покрытия от бытовых и строительных загрязнений с помощью Универсального очистителя 891 Euroclean Basic.
- Разметку паркетных площадок в системах с использованием лаков Eurocol SPORT следует производить перед нанесением последнего слоя лака, после промежуточной шлифовки и тщательного обеспыливания предыдущего слоя (придерживайтесь рекомендаций к совместно используемому лаку).
- Периметр линий и зон будущей разметки оклеивается с помощью соответствующего малярного скотча (напр. K56 3M) согласно плану. Скотч должен быть приклеен плотно, без стыков, во избежание затекания краски на не предусмотренные для окрашивания участки. Для этого необходимо прикатать скотч валиком для прикатки.
- На таких покрытиях как спортивный линолеум, спортивные ПВХ и полиуретановые покрытия, синтетический и натуральный каучук после оклейки скотчем выделенную область разметки обязательно обезжирить очистителем 806 Linienreiniger (ацетон или ксилол).
- Для улучшения адгезии краски в областях сварных швов покрытия предварительно нанесите грунтовку Helmicar S200.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Смешайте оба компонента краски до получения гомогенной смеси!
- Время использования готовой смеси прилб. 60 минут при температуре 20° С.
- Равномерно нанесите краску на окрашиваемые участки с помощью поролонового валика или мягкой кисти. Как правило, достаточно одного слоя для достижения равномерного цвета, однако на покрытиях темного цвета белая и желтая краски могут потребовать повторного нанесения.
- Для окрашивания значительных по площади зон разметки, особенно при использовании краски различных партий производства, следует смешать основу краски в одной емкости, а затем смешивать с отвердителем. Нанесение краски следует производить с помощью стойкого к растворителям велюрового валика (расход прилб. 125 г/м²).
- Для получения четких краев нанесенной разметки необходимо удалить скотч сразу же после подсушки краски от пыли. Во время высыхания краски необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и длительного воздействия прямого солнечного излучения.
- Линии и зоны разметки игровых площадок на паркетных покрытиях или покрытиях из натурального линолеума могут быть дополнительно защищены 1К или 2К лаками Eurocol SPORT. После высыхания краски 809A Eurocolor Game Line Duo и удаления скотча следует тщательно смыть остатки клея от скотча очистителем 806 Linienreiniger (ксилол/ацетон), так как они будут препятствовать нормальной адгезии.
- В случае, если перерыв между нанесением разметки и последующими лакокрасочными работами превышает 24 часа, необходимо произвести промежуточную шлифовку.

Система цветов:

| Вид спорта | Длина разметки | Цвет |
|----------------|----------------|----------------------------|
| Волейбол | прилб. 81 м | синий |
| Гандбол/хоккей | прилб. 236 м | оранжевый /красный /желтый |
| Баскетбол | прилб. 207 м | черный |
| Теннис | прилб. 146 м | белый |
| Бадминтон | прилб. 100 м | зеленый |
| Мини-футбол | прилб. 183 м | оранжевый/красный |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно DIN 18032 следует регулярно ухаживать за спортивными полами. Для сохранения свойств спортивного покрытия (н-р, показателя скольжения согласно DIN 18032), следует применять Средство для ухода за спортивными покрытиями **897**. Для сохранения показателя скольжения при регулярном уходе применяется Универсальное противоскользящее средство **896 Anti Rutsch**. Запрашивайте специальные инструкции по уходу. Линии разметки, не покрытые лаком, подвергаются сильному износу и являются зоной особого контроля, которая должна регулярно проверяться на соответствие требованиям. При местном ремонте разметки для улучшения адгезии применяется грунтовка *Helmicar S200*.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

0,5 кг комбинированная тара (420г: 80г), 9 шт. в коробке

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название **809 Eurocolor Game Line Duo**
Упаковка **0.5 кг,**