

Полимерная мастика

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- очень износостойкая, для высоких нагрузок
- глянцевая / матовая
- эластичная
- препятствует скольжению

НАЗНАЧЕНИЕ



Полимерная мастика для:

- первичного ухода за пригодными, водонепроницаемыми полами, такими как покрытый лаком паркет, натуральный линолеум, покрытия из ПВХ и вспененного винила без специального полиуретанового защитного слоя, а также керамическая плитка;
- ухода за пробкой и паркетом, вручную покрытыми вододисперсионным лаком;
- в качестве рефрешера на старых, использованных водонепроницаемых покрытиях и изношенных слоях средств по уходу;

Продукт не пригоден для ухода за эластичными покрытиями / паркетом с полиуретановым слоем или UV-слоем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиакрилат
Цвет	молочный
Плотность	1,03 г/см ³
Очиститель	Вода- в еще не затвердевшем виде, Универсальный очиститель 891 – в затвердевшем состоянии
Способ нанесения	Ткань без ворса
Расход	1 л на прикл. 40 м ² (1 слой)
Время подсушки	24 часа
Условия хранения	в теплом, сухом месте; вскрытые упаковки снова плотно закрыть
Срок хранения	24 месяца, в оригинальной упаковке
Морозостойкость	нет
Температура применения	18-25 ° C
Относительная влажность воздуха (RH)	35-75%, рекомендуемая 40-65%
GISCODE:	GE 10

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Матовую Полимерную мастику **898 Euroclean Longlife** необходимо перед употреблением тщательно встряхнуть с целью достижения равномерного распределения матирующих компонентов.
2. Полимерную мастику 898 нанести на покрытый свежим лаком или тщательно очищенный пол (для этого рекомендуем использовать, н - р, **Универсальный очиститель 891**, и затем хорошо промыть покрытие чистой водой) 1 – 2 раза в неразбавленном виде.
3. Предназначенные для ухода поверхности нужно обрабатывать полностью за один рабочий ход во избежание разводов. На сильно впитывающих и пористых покрытиях возможно нанесение большего количества слоев с целью получения сплошной пленки.
4. Мастика может наноситься неворсистой тканью или специальной шваброй. Время подсушки между нанесенными слоями при нормальных климатических условиях в помещении составляет 1-3 часа, затем можно ходить по поверхности.
5. На полах с высокой проходимостью следует дать возможность подсохнуть мастике приблизительно 12 часов, «за ночь». В случае применения Полимерной мастики 898 в качестве рефрешера на старых, изношенных покрытиях следует обратить внимание на их предварительную тщательную очистку от остатков старых восковых или полимерных мастик (для этого рекомендуется использовать Универсальный очиститель 891, после чего 2 раза промыть холодной водой).
6. Для полной подсушки пола рекомендуется время от 12 до 24 часов/

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **После высыхания** Полимерной мастики 898 образуется износостойкая, препятствующая скольжению блестящая пленка, предотвращающая быстрое загрязнение покрытий и образование черных полос от обуви. Эластичная пленка не пропускает воду и является защитным средством длительного действия.
- **Первичный уход** следует проводить до первой полной нагрузки на покрытие, а на покрытых лаком поверхностях – только после полного просыхания нанесенного слоя лака. Можно провести **первичный уход 887 Средством** уже через 3-10 дней после нанесения последнего слоя лака (в зависимости от системы лакирования). Для регулярного ухода за напольными покрытиями можно использовать эмульсию по уходу, например, Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями 887 или водорастворимое Универсальное средство для очистки и ухода 888.
- **Удаление Полимерной мастики 898** и других полимерных или восковых мастик возможно Универсальным очистителем 891, разбавленным водой в соотношении 1:3. При необходимости (в зависимости от толщины слоя) процедуру очистки повторить. При регулярном уходе соблюдайте инструкции по уходу.
- Рабочие инструменты следует сразу очистить водой. Учитывайте технические рекомендации для других защитных средств, а также инструкции производителей по уходу за напольными покрытиями!
- При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

Компоненты: (EU/684/2004)	
Матовая:	Глянцевая:
< 5 % фосфаты	< 5 % фосфаты
< 15 ppm консервирующие вещества CIT:MIT (3:1)	< 5 % неионные тензиды INCI, Trideceth-8 (не в матовой)
< 10 ppm консервирующие вещества BIT	< 15 ppm консервирующие вещества CIT:MIT (3:1)
	< 100 ppm консервирующие вещества BIT:MIT (1:1)

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

0,7 л / 10 л

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	898 Euroclean Longlife
Упаковка	0,7 л / 10 л
Штрих-код	4026956152750, 4026956149118

05.05.2016