

### ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- белая
- пластичная
- затирается до глянца
- толщина слоя от 5 до 50 мм
- для внутренних работ
- теплоизоляционная
- паропроницаемая
- трещиностойкая
- улучшает внутренний микроклимат помещения

#### НАЗНАЧЕНИЕ



##### Применяется для:

высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и прочим основаниям в помещениях с нормальной влажностью под финишную отделку.  
Для работ внутри помещений.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Консистенция	порошок
Толщина наносимого слоя: - рекомендованная - максимальная	5 - 20 мм - потолок; 5 - 30 мм - стены 50 мм без использования штукатурной сетки
Прочность при сжатии, через 7 суток	3,0 МПа
Прочность сцепления с основанием, через 7 суток	0,50 МПа
Начало схватывания раствора, не ранее	45 минут
Жизнеспособность раствора	30 минут
Время высыхания	7 суток (слой 10 мм при температуре +5°C - 25°)
Расход	8 - 9 кг на 1 м <sup>2</sup> , при слое 10 мм
Условия хранения	в прохладном и сухом месте
Срок хранения	6 месяцев
Температура применения	от +5 до +30°C
Относительная влажность воздуха	<=65%

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

#### ОСНОВАНИЕ

Поверхность очистить от пыли и грязи. Удалить различные наросты, наслоения, старую отслаивающуюся штукатурку, смазку для опалубки и другие загрязнения. Удалить металлические предметы (старые крюки, гвозди и т.п.). Металлические детали, которые невозможно удалить, покрыть антикоррозионной защитой. Для повышения адгезии раствора с основанием поверхность необходимо обработать соответствующей грунтовкой Forbo Eurocol.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Содержимое упаковки высыпать в ёмкость с чистой водой из расчета 0,5 - 0,6 л на 1 кг сухой смеси (на мешок 20 кг — 10-12 л) и тщательно перемешать до однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) или ручным способом. Раствор необходимо выдержать в течение 3–5 мин., а затем повторно перемешать.

Полученный раствор использовать в течение 30 минут с момента затворения водой.

Не допускается добавление в смесь других компонентов.

# eurocol

Giplast

## 959

### ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

---

#### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Приготовленный раствор нанести на поверхность одним слоем толщиной до 50 мм.

На стены растворную смесь наносят в направлении снизу вверх. Нанесенный раствор выровнять правилом зигзагообразными движениями. После начала схватывания (через 40-60 мин. после нанесения раствора) излишки материала срезать трапециевидным правилом и заполнить неровности. Чтобы убрать следы от трапециевидного правила, после обрезки поверхность загладить широким шпателем.

После обрезки и предварительного шпатлевания, когда штукатурка при нажатии пальцем не продавливается, поверхность необходимо обильно смочить водой и сделать небольшую паузу до образования матовой поверхности. Затем затереть круговыми движениями губчатой тёркой. Полученную поверхность загладить широким шпателем до получения идеальной гладкой поверхности.

---

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

- Хранить в местах, не доступных для детей.
- Избегать попадания на кожу и в глаза.
- Не вдыхать пыль.
- При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
- Использовать защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз и лица

---

#### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

Бумажная упаковка, 20 кг (54 шт. на паллете)

---

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

---

Название	959 Giplast
Упаковка	20 кг нетто
Штрих-код	4607164121365

27.01.2016